


DELFLEET

ЗЕРНИСТАЯ ДОБАВКА F382

ТЕКСТУРНАЯ ДОБАВКА F383

ПРОДУКЦИЯ																				
Delfleet Зернистая добавка F382	Delfleet 280 Краска																			
Delfleet Тектурная добавка F383	Delfleet PU Матовая добавка																			
Delfleet 350 Краска	Delfleet QD Краска																			
Delfleet HS 4+1 Краска	Delfleet Разбавитель F372																			
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ																				
<p>Зернистая и Тектурная добавки Delfleet применяются для сокрытия небольших поверхностных дефектов, делают покрытие более прочным и нескользким. Они должны наноситься только с использованием обычной системы нанесения.</p> <p>Зернистая добавка Delfleet также создана для применения на пластмассах и внутренних поверхностях автомобилей.</p>																				
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ																				
См. документацию на соответствующую краску для инструкций по подготовке поверхности.																				
ПРИМЕНЕНИЕ	ОБЫЧНОЕ																			
<i>Пропорции смешивания</i>	1 Смешайте выбранную краску с соответствующим отвердителем (см. документацию на краску).																			
	2 Используйте активированную смесь следующим образом:																			
	<table><thead><tr><th colspan="2">ЗЕРНИСТАЯ ДОБАВКА F382</th><th colspan="2">ТЕКСТУРНАЯ ДОБАВКА F383</th></tr></thead><tbody><tr><td>280 / 350 / HS 4+1</td><td>5 ч.</td><td rowspan="2">Краска: F383</td><td>3 ч.</td></tr><tr><td>F382</td><td>1 ч.</td><td>1 ч.</td></tr><tr><td colspan="4">или:</td></tr><tr><td>PU Матовая / QD: F382</td><td>4 ч. 1 ч.</td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>	ЗЕРНИСТАЯ ДОБАВКА F382		ТЕКСТУРНАЯ ДОБАВКА F383		280 / 350 / HS 4+1	5 ч.	Краска: F383	3 ч.	F382	1 ч.	1 ч.	или:				PU Матовая / QD: F382	4 ч. 1 ч.		
ЗЕРНИСТАЯ ДОБАВКА F382		ТЕКСТУРНАЯ ДОБАВКА F383																		
280 / 350 / HS 4+1	5 ч.	Краска: F383	3 ч.																	
F382	1 ч.		1 ч.																	
или:																				
PU Матовая / QD: F382	4 ч. 1 ч.																			
<i>Срок годности / 20°C</i>	См. документацию на соответствующую краску																			

ПРИМЕНЕНИЕ	ЗЕРНИСТАЯ ДОБАВКА F382	ТЕКСТУРНАЯ ДОБАВКА F383	
	ОБЫЧНОЕ	ОБЫЧНОЕ ЭТАП 1	ОБЫЧНОЕ ЭТАП 2
<i>Пропорция разбавления</i>	Смесь / Добавка: Не требуется	Смесь / Добавка 3 ч. F372 1 ч.	Смесь / Добавка: Не требуется
<i>Калибр пульверизатора</i>	1.7 - 1.9 мм	1.5 - 1.7 мм	2.5 мм
<i>Давление подачи</i>	3.5 - 4.5 бара	3.5 - 4.5 бара	1 - 1.5 бара
<i>Количество слоев</i>	1 быстрый, 2 обычный	2 обычных	2 - 3
<i>Время испарения / 20°C</i>	30 минут	30 минут	30 минут



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Степень текстуры или зернистости поверхности регулируется давлением подачи и количеством наносимых слоев.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

См. Руководство по технике безопасности для исчерпывающих инструкций по мерам предосторожности и условиям хранения.