

Техническая документация

ESOPHOS ФОСФАТИРУЮЩИЙ ГРУНТ 1.815.6020

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Esophos - это 2-х компонентный бесхроматный фосфатирующий (протравливающий) грунт, обладающий исключительными антикоррозийными свойствами. Esophos также обеспечивает превосходную адгезию для последующих покрытий.

ПОВЕРХНОСТИ

- Голый металл, обезжиренный и отшлифованный
- Полиэфирные шпатлевки Softplus и Global Zinc, обработанные P360-P400.
- Отшлифованные лакокрасочные покрытия в хорошем состоянии (кроме термопластичных покрытий).



ПОДГОТОВКА

Обработать обезжиривателем 3600.



ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ (по объему)

Esophos	2
Отвердитель	1
Разбавитель	0,6-0,8
Вязкость - DIN4, 20°C	14-17 сек.
Время жизни после смешивания - 96 часов (в пластмассовой упаковке)	

Внимание: Не наносить грунт Esophos на термопластичные покрытия или покрытия, чувствительные к растворителям. Не следует наносить шпатлевки, в т.ч. распыляемую Plastomax, на Esophos.

ОТВЕРДИТЕЛИ

6021 Esophos Hardener


РАЗБАВИТЕЛИ

4305 Быстрый



НАНЕСЕНИЕ

Сопло (верхний бачок):	1,3-1,4 мм
Давление:	См. рекомендации производителя оборудования.
Количество слоев:	1-2
Рекомендуемая толщина:	10-20 мкм
Максимальная толщина:	30 мкм



СУШКА НА ВОЗДУХЕ ПРИ 20°C

Выдержка между слоями	5 минут
Шлифование (сухое)	30 минут (влажное не разрешается)
Нанесение порозаполнителя	15-30 минут



СУШКА В КАМЕРЕ ПРИ 60°C

не разрешается

ИК-СУШКА

не разрешается

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ

На Esophos следует нанести следующее покрытие в течение 96 часов (цикл без шлифования).

	<p>ШЛИФОВАНИЕ сухое с водой</p> <p>P400 + Scotch Brite не разрешается</p>
<p>ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ Порозаполнители (кроме жидкой шпатлевки Plastomax) и краски системы MaxMeyer. Краски Maxicar только на небольших поверхностях.</p>	
	<p>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Тара: 1 литр и 4 литра Хранение: в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла. Теоретический расход: 11 кв.м./л готовой краски, толщина 25 мкм.</p>
	<p>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ См. руководство по технике безопасности и маркировку материалов для получения полной информации о мерах предосторожности и технике безопасности.</p>

Этот продукт предназначен только для профессионального использования.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Любое лицо, использующее этот продукт без соответствующего уточнения всех условий его применения, осуществляет это под свою ответственность, и в данном случае PPG не отвечает ни за действенность продукта, ни за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения (кроме летального исхода или травмы в результате халатности с нашей стороны). Информация, приводимая в настоящем документе, время от времени уточняется и изменяется в соответствии с опытом нашей работы и ноу-хау. Толщина пленки, влажность и температура могут повлиять на сроки высыхания.



MaxMeyer

PPG Industries
127015 Россия, Москва
Б. Новодмитровская ул. 14, к.1, оф.221
Телефон: +7 095 748 0117
Факс: +7 095 748 0118
www.maxmeyer.com