

Техническая документация

SOFT PLUS ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА 1.834.1800 (банка) и 1.834.1900 (картридж)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Soft Plus - это высококачественная полиэфирная шпатлевка. Она очень быстро сохнет и ровно наносится на поверхность. Soft Plus легко принимает форму, не капает со шпателя и быстро шлифуется. Благодаря мягкой и сбалансированной гранулированной структуре, она подходит и для многослойного нанесения на небольшие участки, и для нанесения толстым слоем, полностью заполняя отверстия.

ПОВЕРХНОСТИ


- Голый металл, обезжиренный и отшлифованный.
- Стекловолокно и гелевые покрытия, отшлифованные.
- Отшлифованные лакокрасочные покрытия в хорошем состоянии (кроме термопластичных покрытий).

Внимание: Не наносить на грунт Escorpos, термопластичные покрытия или покрытия, чувствительные к растворителям. При необходимости нанесения Soft Plus на поверхности с данными типами покрытий, удалите их с ремонтируемого участка. Старайтесь не выходить со шпатлевкой за его края.



ПОДГОТОВКА

Обработать обезжиривателем 3600. Старые окрашенные поверхности отшлифовать абразивом зернистостью P80.



ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Soft Plus	100 гр
Отвердитель 2303/ 2400	2 гр
Время жизни после смешивания	4-7 минут

Внимание: Зимой, в целях сокращения времени сушки, необходимо увеличить пропорцию для смешивания до 3%. Перемешивать материал с отвердителем пока не исчезнет характерный красный цвет. Не превышать указанного количества отвердителя во избежание изменения цвета эмали и возникновения дефектов покрытия.



НАНЕСЕНИЕ

Количество слоев:	1 или больше
Рекомендуемая толщина:	200-800 мкм
Максимальная толщина:	1000 мкм



СУШКА НА ВОЗДУХЕ ПРИ 20°C	15 минут
ПРИ 10°C	25 минут

ИК-СУШКА

Средневолновая	10 минут
Коротковолновая	5 минут



ШЛИФОВАНИЕ (сухое)

При использовании с MS Filler 4:1:	
первый слой	P80
второй слой	P120-P220
прилегающая поверхность	P320-P400

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Все грунты системы MaxMeyer.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тара:

- 1 кг банка (включая отвердитель 2303), код: 1.834.1800
- 1,5 кг банка (включая отвердитель 2303), код: 1.834.1800
- 1,5 кг картридж (включая отвердитель 2400), код: 1.834.1900

Хранение: в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

См. руководство по технике безопасности и маркировку материалов для получения полной информации о мерах предосторожности и технике безопасности.

Этот продукт предназначен только для профессионального использования.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Любое лицо, использующее этот продукт без соответствующего уточнения всех условий его применения, осуществляет это под свою ответственность, и в данном случае PPG не отвечает ни за действенность продукта, ни за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения (кроме летального исхода или травмы в результате халатности с нашей стороны). Информация, приводимая в настоящем документе, время от времени уточняется и изменяется в соответствии с опытом нашей работы и ноу-хау. Толщина пленки, влажность и температура могут повлиять на сроки высыхания.



MaxMeyer

PPG Industries
127015 Россия, Москва
Б. Новодмитровская ул. 14, к.1, оф.221
Телефон: +7 095 748 0117
Факс: +7 095 748 0118
www.maxmeyer.com