

## Техническая документация

# НИТРО ШПАТЛЕВКА

## 1.835.3300 (СЕРАЯ)

## 1.835.3301 (КРАСНАЯ)

<b>ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА</b>							
1.835.3300 и 1.835.3301 - это нитросинтетические шпатлевки, равномерно ложащиеся, легко шлифуемые, стойкие и быстросохнущие. Нитрошпатлевка используется для устранения мелких дефектов на лакокрасочных покрытиях.							
<b>ПОВЕРХНОСТИ</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Все порозаполнители системы MaxMeyer.</li> <li>• Старые окрашенные поверхности в хорошем состоянии.</li> </ul>							
<b>Внимание:</b> Не наносите на голый металл.							
	<b>ПОДГОТОВКА</b> Обработать обезжиривателем 3600. Старые окрашенные поверхности отшлифовать абразивом зернистостью P320-P400. Продукт готов к применению.						
	<b>НАНЕСЕНИЕ</b>						
	<table> <tr> <td>Количество слоев:</td> <td>2-3</td> </tr> <tr> <td>Рекомендуемая толщина:</td> <td>100-200 мкм</td> </tr> <tr> <td>Максимальная толщина:</td> <td>250-300 мкм</td> </tr> </table>	Количество слоев:	2-3	Рекомендуемая толщина:	100-200 мкм	Максимальная толщина:	250-300 мкм
Количество слоев:	2-3						
Рекомендуемая толщина:	100-200 мкм						
Максимальная толщина:	250-300 мкм						
	<b>ВОЗДУШНАЯ СУШКА ПРИ 20°C</b>						
	<table> <tr> <td>Выдержка между слоями</td> <td>5-10 минут</td> </tr> <tr> <td>Шлифование</td> <td>1-3 ч.</td> </tr> </table> <p><b>Внимание:</b> Для сокращения времени сушки рекомендуется нанести несколько тонких слоев вместо одного толстого.</p>	Выдержка между слоями	5-10 минут	Шлифование	1-3 ч.		
Выдержка между слоями	5-10 минут						
Шлифование	1-3 ч.						
	<b>ШЛИФОВАНИЕ</b>						
	<table> <tr> <td>сухое</td> <td>P360-P400</td> </tr> <tr> <td>с водой</td> <td>P600-P800</td> </tr> </table>	сухое	P360-P400	с водой	P600-P800		
сухое	P360-P400						
с водой	P600-P800						
<b>ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ</b>							
Все отделочные покрытия системы MaxMeyer.							
	<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>						
	<table> <tr> <td>Тара:</td> <td>1 кг</td> </tr> <tr> <td>Хранение:</td> <td>в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла.</td> </tr> </table>	Тара:	1 кг	Хранение:	в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла.		
Тара:	1 кг						
Хранение:	в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла.						
	<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</b>						
	См. руководство по технике безопасности и маркировку материалов для получения полной информации о мерах предосторожности и технике безопасности.						

Этот продукт предназначен только для профессионального использования.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Любое лицо, использующее этот продукт без соответствующего уточнения всех условий его применения, осуществляет это под свою ответственность, и в данном случае PPG не отвечает ни за действительность продукта, ни за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения (кроме летального исхода или травмы в результате халатности с нашей стороны). Информация, приводимая в настоящем документе, время от времени уточняется и изменяется в соответствии с опытом нашей работы и ноу-хау. Толщина пленки, влажность и температура могут повлиять на сроки высыхания.



PPG Industries  
127015 Россия, Москва  
Б. Новодмитровская ул. 14, к.1, оф.221  
Телефон: +7 095 748 0117  
Факс: +7 095 748 0118  
[www.maxmeyer.com](http://www.maxmeyer.com)