

Техническая документация

HP AEROSOL PRIMER

БЕСХРОМАТНЫЙ ПРОТРАВЛИВАЮЩИЙ ГРУНТ 1.880.2000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HP Aerosol Primer - это бесхроматный протравливающий грунт в аэрозольном баллоне. Он обеспечивает высокий уровень антикоррозийной защиты и оптимальную адгезию. Его можно использовать и перед нанесением грунта, и на отшлифованных до металла поверхностях. В этом случае эмаль можно наносить непосредственно на HP Aerosol Primer.


ПОВЕРХНОСТИ

- Голый металл и оцинкованная сталь, обезжиренная и отшлифованная.
- Полиэфирные шпатлевки Softplus и Global Zinc, обработанные P360-400.
- Заводские покрытия, должным образом отшлифованные (P360-400 или Scotch Brite Fine).
- Отшлифованные лакокрасочные покрытия в хорошем состоянии (кроме термопластичных покрытий).




ПОДГОТОВКА

Обезжирить с использованием Degreaser 3600 или Aquatax Precleaner. Старые окрашенные поверхности отшлифовать абразивом зернистостью P320-360.



Тщательно встряхнуть баллончик. Продукт готов к применению.

Внимание: Не наносить HP Aerosol Primer на термопластичные покрытия или покрытия, чувствительные к растворителям.



НАНЕСЕНИЕ

Держите баллончик на расстоянии 15-20 см от поверхности.

Количество слоев: 1-2
Рекомендуемая толщина: 10-20 мкм
Максимальная толщина: 30 мкм



СУШКА НА ВОЗДУХЕ ПРИ 20°C

Выдержка между слоями не нужна
Нанесение лака или грунта перед шлифованием 10-15 минут
Влажное или сухое шлифование при 20°C 30 минут




СУШКА В КАМЕРЕ

ИК-СУШКА

не рекомендуется
не рекомендуется

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ

Спустя 10-15 минут от нанесения, без шлифования.



ШЛИФОВАНИЕ

Шлифование, как правило, не требуется. Его можно провести для устранения вкраплений:

- сухое P400-600
- с водой P800-1000

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Все грунты системы MaxMeyer кроме Plastomax.
Краски: Duralit Car, Premium UHS Duralit, Maxicar HS (только на небольших поверхностях), Aquamax.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тара: аэрозоль 400 мл
Хранение: в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

См. руководство по технике безопасности и маркировку материалов для получения полной информации о мерах предосторожности и технике безопасности.

Этот продукт предназначен только для профессионального использования.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Любое лицо, использующее этот продукт без соответствующего уточнения всех условий его применения, осуществляет это под свою ответственность, и в данном случае PPG не отвечает ни за действенность продукта, ни за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения (кроме летального исхода или травмы в результате халатности с нашей стороны). Информация, приводимая в настоящем документе, время от времени уточняется и изменяется в соответствии с опытом нашей работы и ноу-хау. Толщина пленки, влажность и температура могут повлиять на сроки высыхания.



MaxMeyer

PPG Industries
127015 Россия, Москва
Б. Новодмитровская ул. 14, к.1, оф.221
Телефон: +7 095 748 0117
Факс: +7 095 748 0118
www.maxmeyer.com