

## Техническая документация

# MAXIFIX ПОКРЫТИЕ ДЛЯ РЕМОНТА ПЕРЕХОДОМ 1.975.1200

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Maxifix является готовым к применению продуктом для выполнения переходов при ремонте двухстадийных металликов. Она обеспечивает хорошую подготовку поверхности для перехода. Maxifix помогает снизить количество пыли, оседающего на краях ремонтируемого участка.


### ПОВЕРХНОСТИ

- Все порозаполнители системы MaxMeyer, отшлифованные.
- Старые покрытия в хорошем состоянии, обработанные P320-P400 или Scotch Brite Fine.



### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ

- Нанести грунт 2K системы MaxMeyer на ремонтируемый участок.
- Отшлифовать Scotch Brite Fine.
- Обезжирить с использованием Degreaser 3600 и очистить липкой салфеткой.
- Нанести слой Maxifix на несколько сантиметров за края отгрунтованной поверхности.
- Выждать 5-10 минут, а затем нанести Maxiclear HS до края поверхности покрытой Maxifix.
- Выждать 30 мин. перед нанесением лака.
- Рекомендуется применить разбавитель для переходов в завершение нанесения лака.



### ЛАКИ

Maxiclear HS, Extralack MS, HS Clear 420, Maxilack, UHS Clear 250, HP Clear.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тара: 1 литр  
Хранение: в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла.



### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

См. руководство по технике безопасности и маркировку материалов для получения полной информации о мерах предосторожности и технике безопасности.

Этот продукт предназначен только для профессионального использования.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Любое лицо, использующее этот продукт без соответствующего уточнения всех условий его применения, осуществляет это под свою ответственность, и в данном случае PPG не отвечает ни за действенность продукта, ни за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения (кроме летального исхода или травмы в результате халатности с нашей стороны). Информация, приводимая в настоящем документе, время от времени уточняется и изменяется в соответствии с опытом нашей работы и ноу-хау. Толщина пленки, влажность и температура могут повлиять на сроки высыхания.



PPG Industries  
127015 Россия, Москва  
Б. Новодмитровская ул. 14, к.1, оф.221  
Телефон: +7 095 748 0117  
Факс: +7 095 748 0118  
[www.maxmeyer.com](http://www.maxmeyer.com)