


Техническая документация

АНТИСИЛИКОН AD2341 1.975.2341

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

AD2341 содержит особые вещества, воздействующие на покрытие. Его следует применять в случае появления на поверхности лака эффекта рыбьих глаз.

Следует также проверить магистраль сжатого воздуха. Использование AD2341 допустимо лишь в крайних случаях.



ПОДГОТОВКА

Добавить 0,5-2% к готовой смеси:

- Duralit Car
- Duralit ABF
- Premium UHS Duralit
- Bilux
- HS Clear 420
- Maxilack
- Extralack MS
- Maxiclear HS

Внимание: не допускается добавление AD2341 к грунтам и шпатлевкам, а также превышение указанных пропорций.

ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ

Добавить отвердитель и разбавитель согласно ТДС соответствующего продукта.



НАНЕСЕНИЕ

Наносите лак тонкими напыляющими слоями пока не устраните дефект. При необходимости, выждите, пока лак полностью высохнет, отшлифуйте и обезжирьте покрытие, используя очиститель 3600, затем заново нанесите лак.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тара: 0,5 литра

Хранение: в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

См. руководство по технике безопасности и маркировку материалов для получения полной информации о мерах предосторожности и технике безопасности.

Этот продукт предназначен только для профессионального использования.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Любое лицо, использующее этот продукт без соответствующего уточнения всех условий его применения, осуществляет это под свою ответственность, и в данном случае PPG не отвечает ни за действенность продукта, ни за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения (кроме летального исхода или травмы в результате халатности с нашей стороны). Информация, приводимая в настоящем документе, время от времени уточняется и изменяется в соответствии с опытом нашей работы и ноу-хау. Толщина пленки, влажность и температура могут повлиять на сроки высыхания.



PPG Industries
127015 Россия, Москва
Б. Новодмитровская ул. 14, к.1, оф.221
Телефон: +7 095 748 0117
Факс: +7 095 748 0118
www.maxmeyer.com