

## Техническая документация


# ПЛАСТИФИКАТОР AD1208 1.975.1208

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основой AD 1208 PLAST являются эластомерные смолы. Благодаря им покрытие становится более эластичным. AD 1208 PLAST применяется на разного рода пластмассах, как эластичных, так и полужестких (напр. бамперы, спойлеры и т. п.). Его можно смешивать с грунтами и лаками 2K.

### ПОВЕРХНОСТИ

Детали из эластичных и полужестких пластмасс.



#### ПОДГОТОВКА

Добавить 10-30% (в зависимости от эластичности поверхности) к готовой смеси:

##### Грунты

- Topfiller HS
- Maxirock
- Maxidriver MS
- Tintfiller
- MS Filler 4:1
- Blitzsealer
- HP Multigrey Filler

##### Краски

- Duralit Car
- Premium UHS Duralit

##### Лаки

- Maxiclear HS New
- Superlack MS
- Maxilack
- Mat Clear
- HP Clear

**Внимание:** Никогда не добавлять AD 1208 PLAST к базовым краскам Maxicar HS и Aquamax.


### ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ

Добавить отвердитель и разбавитель согласно ТДС соответствующего продукта.




#### НАНЕСЕНИЕ

См. ТДС по применению данного продукта.



#### СУШКА

Время сушки продуктов с добавкой пластификатора увеличится. Добавляя 30% AD 1208 PLAST, время сушки увеличится до 30-40%.



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тара: 0,5 литра

Хранение: в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла.



#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

См. руководство по технике безопасности и маркировку материалов для получения полной информации о мерах предосторожности и технике безопасности.

Этот продукт предназначен только для профессионального использования.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Любое лицо, использующее этот продукт без соответствующего уточнения всех условий его применения, осуществляет это под свою ответственность, и в данном случае PPG не отвечает ни за действенность продукта, ни за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения (кроме летального исхода или травмы в результате халатности с нашей стороны). Информация, приводимая в настоящем документе, время от времени уточняется и изменяется в соответствии с опытом нашей работы и ноу-хау. Толщина пленки, влажность и температура могут повлиять на сроки высыхания.



PPG Industries  
127015 Россия, Москва  
Б. Новодмитровская ул. 14, к.1, оф.221  
Телефон: +7 095 748 0117  
Факс: +7 095 748 0118  
[www.maxmeyer.com](http://www.maxmeyer.com)