



AUTO REFINISH

GLOBAL  
REFINISH  
SYSTEM



# Информация о продукте

## 1К АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГРУНТ

### D8421

#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

D8421 1К аэрозольный грунт разработан для нанесения на участки голого металла в местах шлифовок и для мелкого ремонта. На него прямо можно наносить любую систему покрытий Deltron Global Refinish.



#### ПОВЕРХНОСТЬ

Голая сталь  
Гальванизированная сталь  
Заводская краска  
GRP (стекловолокно)  
Полиэфирные шпатлевки  
Старые покрытия в хорошем состоянии

Хорошая подготовка обеспечит отличный результат при использовании этого продукта;

Внимание: не рекомендуется наносить на термопластичные покрытия или поверхности. Старые синтетические покрытия должны быть полностью высохшими.

	Под 2К грунты	Прямо под эмали
Ручное	P280-P320 (GRP P400) (сух)	P800 (мок)
Машинкой	P220-P280 (сух)	P360 (сух)




#### ВЫБОР ОЧИСТИТЕЛЯ

Смотрите: [PDS\\_PPG\\_Cleaners](#).

## НАНЕСЕНИЕ



Этот продукт – аэрозоль и не требует смешивания. Вы должны только встряхивать баллончик так, чтобы перемещался шарик внутри. Встряхивайте так баллончик в течение 2 минут.



Смешивание: продукт готов к использованию.

Расстояние до поверхности при напылении: 15-20 см.

Нанесите 2 обычных слоя для получения максимальной толщины покрытия 25 микрон.

Время выдержки 3-5 мин между слоями.

При 20°C – повторный слой через 10-15 мин (в зависимости от толщины пленки).

При нормальном нанесении D8421 не требует шлифования и на него можно прямо наносить GRS покрытия или Envirobase.

Однако, если требуется дополнительная толщина покрытия, на D8421 можно наносить любой PPG 2K грунт.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Когда закончится баллончик, переверните его и нажмите на носик, чтобы очистить отверстие распылителя. Пустой баллончик поместите в специальный металлический контейнер. Такие отходы могут быть опасными и утилизируйте их соответственно местному законодательству.



## ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

См. соответствующие инструкции и маркировку материалов для информации по мерам предосторожности и технике безопасности. Используйте средства индивидуальной защиты.

**Этот продукт предназначен только для профессионального использования.**

Все данные приведены исключительно в целях информации. Любое лицо, использующее этот продукт без соответствующего уточнения всех условий его применения, осуществляет это под свою ответственность, и в данном случае PPG не отвечает ни за действенность продукта, ни за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения (кроме летального исхода или травмы в результате халатности с нашей стороны). Информация, приводимая в настоящем документе, время от времени уточняется и изменяется в соответствии с опытом нашей работы и ноу-хау. Толщина пленки, влажность и температура могут повлиять на сроки высыхания.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.  
(Oddział w Warszawie)  
ul. Bodycha 47  
**05-816 Warszawa-Michałowice**  
Poland

Telephone: (+48 22) 753 03 10  
Fax: (+48 22) 753 03 13  
<http://www.ppgrefinish.com>